

HYDROCOLOR NG

wasserbasierte Siebdruckfarbe zum Bedrucken von weißen* Baumwoll- und Baumwollmischgeweben mit Polyesteranteil sowie Polyamid

*nur mit dem Deckweiß 35A2087 (35A4087) bzw. einem Vordruck mit dem Deckweiß ist ein Direktdruck auf farbige Textilien möglich. Standardfarbtöne sind dafür aufgrund der fehlenden Deckkraft **nicht** geeignet.

Bedruckstoffe

Textilien aus Baumwolle und anderen Naturfasern sowie aus Mischgeweben, deren Synthesefaseranteil nicht höher als 50% ist. HYDROCOLOR wird für die Bedruckung von elastischem Lycra **nicht** empfohlen, hier die AQUDIR-Serie einsetzen. Gute Haftung auch auf Polyamidgewebe. Erfolgt der Druck auf Textilien, die mit einer wasserabweisenden (hydrophoben) Appretur/Imprägnierung ausgestattet sind, so muss mit einer Verschlechterung der Farbhftung gerechnet werden. Bessere Haftungswerte ergeben sich, wenn die Imprägnierung vor dem Druck entfernt wird.

Da die genannten Bedruckstoffe auch innerhalb einer Sorte sowie hinsichtlich ihrer Präparation seitens des Herstellers Unterschiede aufweisen können, sind für den vorgesehenen Einsatzzweck der Drucke geeignete Vorversuche unerlässlich.

Gewebe

für den Druck empfehlen wir Polyestergewebe mit einer Gewebefeinheit von 36-100 bis 48-55 Fäden/ cm. Eine sehr gute Siebspannung von 25N/cm bis 30 N/cm ist empfehlenswert. (Achtung Eignung Siebrahmen)

Kopierschicht

geeignet sind die wasser- und lösemittelbeständigen Kopierschichten aus dem Hause Kissel&Wolf (KIWO), Azocol Z 1, Azocol Z 155.

Trocknung

zwei bis drei Minuten bei 160°C im IR-Trockner. Das Deckweiß, die Fluoresco-Farbtöne sowie die Metallfarben **müssen** wärmefixiert getrocknet werden. **Die Alternative zum Hydrocolor Deckweiß ist das Deckweiß 3544087 aus der Sorte Aquadir, dieses Deckweiß wird mit dem Härter 3540561 angesetzt und kann kalt fixiert werden.**

Topfzeit (Verarbeitungszeitraum) bei **Kaltfixierung**
Zur späteren chemischen Vernetzung wird der HYDROCOLOR NG vor Druckbeginn 2% Härter (Katalysator) XH 650 zugesetzt und gut homogen untergerührt. Die Topfzeit der angesetzten Mischung beträgt 48 H. Erhöhte Temperaturen bei der Verarbeitung verkürzen die Topfzeit. Erscheint die Viskosität der Farbe nach dem Einarbeiten des Härters zu hoch, kann die Mischung durch Zugabe von Wasser auf die gewünschte Druckviskosität eingestellt werden. Maximale Zugabe ca. 10%.

Anwendung

mit Ausnahme vom Deckweiss 35A2087 (35A4087) kann die HYDROCOLOR sehr gut nass in nass verdruckt werden.

Ergiebigkeit

abhängig vom eingesetzten Siebgewebe können pro Liter zwischen 9 qm² und 12 qm² bedruckt werden.



warm- und kaltfixierend zum Direktdruck auf Textilien, wasserverdünnbar, waschbeständig

Beanspruchbarkeit

nach ordnungsgemäßer Härtung ist der Druck elastisch und kann bei 30°C bis 50°C gewaschen werden. Farbtöne, die mit einer Base oder mit weißer Farbe abgetönt wurden haben eine schlechtere Waschbeständigkeit als Originalfarbtöne. Dies betrifft transparente Farbtöne und Pastellfarben. Waschen Sie die bedruckten Artikel frühestens 72 Stunden nach dem Drucken. Drucken Sie auf Polohemden, pressen Sie diese bei 200° C für 5 Sekunden. Diese erhöht die Waschbeständigkeit. Benutzen Sie keinen Weichspüler

Standard Farbtöne

vergleiche hierzu eigene Farbkarte der HYDROCOLOR

1 Liter=...20.; 5 Liter=...40..

Standardweiß	35A2085
Deckweiß	35A2087
Zitron	35A2002
Goldgelb	35A2004
Orange	35A2006
Scharlachrot	35A2007
Dunkelrot	35A2009
Fuchsia	35A2015
Rot	35A2008
Violett	35A2016
Blau	35A2020
Königsblau	35A2025
Dunkelblau	35A2026
Grün	35A2030
Dunkelgrün	35A2034
Olivgrün	35A2035
Braun	35A2042
Schwarz	35A2044
Base	5-Litergebinde 35A4066

Transparentpaste/Anmischbase 5-Litergebinde 35A4058

Die Pigment Konzentrate aus der AQUADIR-Farbserie sind mit den druckfertigen Farbtönen der HYDROCOLOR-Serie kompatibel, maximale Zugabe von 10%.

Bronzebinder 5-Litergebinde 35A4066

Reichbleichgoldpulver nur 1 kg-Gebinde 3562096

Beachten Sie bitte, dass der Farbton Gold vor dem Drucken angesetzt werden muss. Dieser Farbton besteht aus zwei Komponenten, der Base für metallic Farbe 3524095 und Reichbleichgold Pigmente 3562096. Die Base und das Pigment werden im Verhältnis 85/15 angesetzt, 85 g Base und 15 g Pigment. Vor dem Drucken bitte gut umrühren. Die angesetzte Farbe muss am gleichen Tag verarbeitet werden.

Rasterfarben:

Gelb/Yellow	35A2050
Rot/Magenta	35A2052
Blau/Cyan	35A2054
Schwarz/Black	35A2056

Fluoresco-Farben

Fluoresco-GELB	35A2070
Fluoresco-GOLDGELB	35A2075
Fluoresco-ORANGE	35A2073
Fluoresco-ROT	35A2071
Fluoresco-PINK	35A2074
Fluoresco-GRÜN	35A2072

Alle Farbtöne sind untereinander beliebig mischbar.

Mischrezepturen für das Pantone® Farbsystem bitte bei ihrem Fachhändler nachfragen.

Ein Vermischen von HYDROCOLOR mit anderen Farbsorten muss unterbleiben, um die speziellen Eigenschaften der Farbe beizubehalten.

Überdruckbarkeit

AQUADIR (siehe eigenes Merkblatt) kann z. B. als Deckweiss vorgelegt werden, ist dann mit den HYDROCOLOR Farbtönen überdruckbar.

Hilfsmittel

Katalyst (Härter)

100g Gebinde 35A0564

Stellmittel XH 690 (Zugabe 2-3%, gut einrühren)

25 g Gebinde 35A0203

Verdüner

Wasser

Verzögerer

1 Liter 3X93942000

5 Liter 3X93944000

Ist die Viskosität der Farbe nach dem Einarbeiten des Härters zu hoch, sowie zur Verbesserung der Reinigung nach dem Drucken kann die Farbe durch Zugabe von Wasser oder TIFLEX 3X93942000 (Spezialadditiv, Ökotex 100 konform, kennzeichnungsfrei) auf die gewünschte Druckviskosität eingestellt werden. Maximale Zugabe ca. 10%.

Reiniger

Wasser bzw. KIWO CLEAN AQ 820 bzw. AQ 835

Die Reinigung der Siebe und Arbeitsgeräte mit Wasser ist im Allgemeinen nur möglich, solange die Farbe noch frisch ist. Als **optimale** Reinigungslösung empfiehlt sich eine Mischung aus 1 Teil KIWO CLEAN AQ 820 + 3 Teilen Wasser.

Rakel

Alle auf dem Markt erhältlichen Rakeln sind einsetzbar, siehe Katalog Siebdruckpartner

Echtheit

Für die Herstellung der HYDROCOLOR werden Pigmente von guter Lichtechtheit eingesetzt. Durch Abmischung mit Bronzebinder und anderen Farbtönen, insbesondere durch Aufhellung von Farbtönen mit Weiß, werden die Licht- und Wetterechtheitswerte zumeist vermindert.

Eine Verringerung kann ebenfalls eintreten mit abnehmender Stärke der gedruckten Farbschicht.

Kennzeichnung

TIFLEX ist zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001. Die Farbsorte HYDROCOLOR und ihre Hilfs- und Zusatzmittel entsprechen der EU-Norm 71-3. Sicherheitsdatenblätter, die über alle sicherheitsrelevanten Daten informieren, einschließlich der Kennzeichnung nach der aktuellen Gefahrstoffverordnung und den EU-Richtlinien sind jederzeit abrufbar. Kundenprüfungen in externen Labors nach ÖKOTEX Standard Klasse 1 wurden ebenfalls erfolgreich bestanden. Die Kennzeichnung ist den jeweiligen Etiketten zu entnehmen. Farben und Hilfsmittel sind nicht brennbar.

Lagerfähigkeit

Farben und Härter haben eine Lagerbeständigkeit von **zwölf** Monaten. Da die Farbe wasserhaltig ist, muss sie vor Frost geschützt werden. Eine einmal eingefrorene Farbe ist nicht mehr verwendbar.



Hinweis

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Auswahl und Prüfung der Farbe für einen konkreten Einsatzzweck liegen ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Farbe begrenzt.

Wichtiger Hinweis

Hilfreich für die Sieboffenhaltung bei einer Druckunterbrechung ist ein Wassersprüher.

Sprühen Sie Wasser auf das abgedruckte Sieb und Fluten es anschließend mit ausreichend viel Farbe.

Sie benötigen maximal zwei Andrucke nach der Unterbrechung zur Entfernung des Wassers.



TIFLEX wird in Deutschland exklusiv vertrieben durch die Siebdruckpartner, www.siebdruck-partner.de